



ANTRIFTTALER - KUNSTSTOFF - VERTRIEBS GMBH

Kirchstraße 34 D-36326 ANTRIFTTAL / OHMES  
Tel.Nr. 06635 / 690 Fax 1392

## **Primer- PU**

1-K Polyurethan Primer

### **Erklärung:**

Primer-PU ist ein 1 Komponenten Polyurethan Primer, der eine geringe Viskosität aufweist und an der Luft trocknet. Er soll die Haftung der Polyurethan-Produkte, welche einen hohen Feststoffanteil besitzen, an porösen Untergründen suggerieren. Primer-PU ist ideal um Metall-Produkte vor Korrosion zu schützen.

### **Empfohlen bei:**

Grundieren von porösen Oberflächen:

- Poröser Beton
- Pflaster
- Holz
- Beton versiegeln

### **Einschränkungen:**

- Nicht vorgesehen für beschädigte Oberflächen
- Nicht in dicken Schichten aufzutragen

### **Verbrauch:**

Minimaler-Verbrauch: 0,150kg/m<sup>2</sup>

### **Säuberung:**

Werkzeuge erst mit Papiertüchern reinigen, und dann mit einem Wischtuch mit Solvent-01 nachwischen.

### **Verpackung:**

20 Liter, 5 Liter und 1 Liter

### **Haltbarkeit:**

**Primer-PU** kann in originalverpackten, ungeöffneten Behältnissen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C an trockenen Orten bis zu 12 Monate gelagert werden. Nach Öffnen eines Gefäßes schnellstmöglich verbrauchen.



ANTRIFTTALER - KUNSTSTOFF - VERTRIEBS GMBH

Kirchstraße 34 D-36326 ANTRIFTTAL / OHMES  
Tel.Nr. 06635 / 690 Fax 1392

### Technische Spezifikationen:

<b>Eigenschaft</b>	<b>Einheit</b>	<b>Verfahren</b>	<b>Angaben</b>
- Viskosität	cP	ASTM D2196-86, bei 25°C	110
- Dichte	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475/ DIN 53217/ ISO 2811, bei 20°C	0,98
- Flammpunkt	°C	ASTM D93, geschlossenes Behältnis	28
- Zeitraum bis Aushärtung	Stunden	-	4-6

Nach Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig. Technische Änderungen im Laufe der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Dieses Technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt und die verschiedenen Untergründe und Beanspruchungen Einflüsse auf die Wahl des Arbeitsverfahrens haben können, befreit unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche den Verarbeiter nicht vor der eigenen Prüfung unseres Bauwerkstoffes auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Das gilt auch für die Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.